

Результати випробувань добавки «Терміт СВР»

Витрата матеріалів на 1 м ³ суміші				В/Ц	Рухомість суміші, см	Середня густина бетону, кг/м ³	Міцність на стиск у віці ..., МПа				
Ц	П	Щ	В				1	3	7	14	28
200	880	1180	171	0,86	15...20	2278	4,5	11	15	21	25
230	820	1180	169	0,73		2387	5,5	15	20,5	25,5	29
260	790	1180	152	0,58		2396	12	24	31	36	40
290	760	1180	143	0,49		2421	17	34,5	44	46	49,5
310	740	1180	138	0,45		2429	21,5	41	51	55	59
350	700	1180	138	0,39		2441	27,5	50	58	66	71,5
380	670	1180	138	0,36		2452	35	57	69	76	80

