

Результати випробувань

Склад бетону	Витрата матеріалів на 1 м <sup>3</sup> суміші					Рухомість суміші, см	Міцність на стиск, кгс/см <sup>2</sup>				Морозостійкість	Водонепроникність
	Цемент ПЦ-I 500Н	Пісок М <sub>кр</sub> =2,1	Щебінь 5...20 мм.	Добавка "Терміт ТП"	Вода		1 доба	3 доба	7 доба	28 доба		
Склад №1	300	778	1180	1,80	129	14 (P3)	186	308	323	428	F300	W6
Склад №2	330	753	1180	1,98	127	15 (P3)	280	428	449	560	F300	W8
Склад №3	360	728	1180	2,16	124	15 (P3)	366	550	612	662	F400	W10
Склад №4	390	703	1180	2,34	117	17 (P4)	454	580	620	745	F400	W12